




ROMPOX® – PROFI-DEKO

Profesionāla šķembu un grants saistviela

Saista šķembas un pareizi tās nostiprina, veido uzticamu, vizuāli pievilcīgu seguma virsmu. Piemērots celiņiem, koku dobēm, rotaļu laukumiem, kapsētu celiņiem, soliņu zonās vai dekoratīviem nolūkiem. Piemērots arī sabiedriskām telpām: laukumiem un parkiem. Līmētā akmens šķembu segumi kļūst ūdens caurlaidīgi un viegli kopjami.



Krāsu piemēri atsevišķi iegādātam grants/šķembu materiālam

Produkta īpašības

- virsējam slānim no 30 mm
- laba ūdenscaurlaidība
- ideāli piemērots celiņu izbūvei un koku dobēm
- profesionālai lietošanai
- augsta izturība
- izejvielu dēļ balti un gaiši akmeņi var nodzeltēt
- baltiem akmeņiem iesakām lietot ROMPOX® - DEKO



slodzēm
līdz 3,5 t



īpaši labi
vada ūdeni



izturīgs pret
salu un sāli

ROMPOX® - PROFI-DEKO

Profesionāla šķembu un grants saistviela

LIETOŠANA

Prasības iekļāšanas vietai: seguma virsmai un pamatnēm jābūt ierīkotām atbilstoši paredzamajām satiksmes slodzēm saskaņā ar segumu ierīkošanas regulējošajiem noteikumiem, un seguma pamatnēm jābūt ūdens caurlaidīgām. Nākotnes slodžu dēļ seguma virsma nedrīkst nosēsties vai seguma elementi nedrīkst tikt pārvietoti no seguma.

Sagatavošana: minimālais ieteicamais pielīmētā šķeldojuma (pēc produkta uzklāšanas) seguma biežums ir 30 mm. Blakus virsmas, kuras nav paredzētas pārklāt, ir jāpielīmē ar līmlenti, lai novērstu saskari ar produkta sastāvdaļām. Produkts nav piemērots baltiem akmeņiem. Šķembai jābūt tīrai un sausai, iegādāto šķembu ieteicams papildus mazgāt un nosusināt. Šķembu mazgāšana ir iespējama divos veidos:

1. Izmantojiet maisītāju - ievietojiet granti maisītājā, pievienojiet tīru ūdeni un sāciet mazgāšanas procesu, mazgāšanas laiks vismaz 1 minūte. Pēc mazgāšanas izlejiet duļķaino ūdeni no maisītāja. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, līdz izvadītais ūdens ir tīrs. Izmazgāto šķembu vienmērīgi izklājiet uz ietves (izmantojiet būvplēvi) un nosusiniet (vislabāk tiešos saules staros).

2. Izmantojiet metāla sietu. Iegremdējiet šķembas ūdenī un ar sieta palīdzību peldiniet, līdz šķembas kļūst tīras. Izmazgāto šķembu vienmērīgi izklājiet uz ietves (izmantojiet būvplēvi) un nosusiniet (vēlams tiešos saules staros). Mazgātām šķembām, sajaucot to ar produktu, jābūt sausai, pretējā gadījumā šķembas nesalīps kopā un pārklājums nebūs izturīgs.

Maisīšana: sajauciet abas produkta sastāvdaļas (no abām plastmasas pudelēm) kopā, maisīšanas laiks vismaz 2 minūtes. Pievienojiet maisītājā tīru un sausu šķembu, un sāciet maisīšanas procesu. 3 kg kopā sajauktos komponentus lēnām maisot, lej šķembā. Kopējais maisīšanas laiks: vismaz 6 minūtes. Izmantojiet profesionālu maisītāju.



Uzmanību: produkta sastāvdaļas ieteicams uzglabāt siltā telpā, tad lietošanas laikā tās būs šķidrākas un būs vieglāk ielejamas. Sastāvdaļas turot vēsā vietā, tās kļūs viskozākas. Pārklājuma saukto šķembu un produkta sastāvdaļu masu uzlej uz pamatnes un vienmērīgi izlīdzina ar lāpstu vai špakteļlāpstiņu. Masas blīvēšanai un izlīdzināšanai izmantojiet izlīdzināšanas lāpstu.


Turpmākā kopšana: svaigi uzklātā virsma 24 stundas jāaizsargā no lietus. Lietus aizsarglīdzekļus nedrīkst likt tieši uz seguma, nepieciešams nodrošināt pietiekamu gaisa cirkulāciju.

Padoms: ja segums paredzēts transportlīdzekļiem: minimālais seguma biežums ir 60 mm. Pēc pārklājuma sacietēšanas pastipriniet virsmas slāni - ar otu vai rullīti uzklājiet produktu uz sacietējušās virsmas, tādējādi papildus nostiprinot pārklājuma virsmu. Patēriņš: ~ 200-300 ml/m². Šo procesu var atkārtot ik pēc 3 gadiem. Ja rodas šaubas, pārbaudiet produktu uz neliela laukuma, pirms strādājat ar visu paredzēto laukumu seguma zonā.

TEHNISKIE DATI

Testēšanas pārskats Nr. 53-1607/12 CPH-13478	
Sistēma	Divkomponentu epoksīdsveķu sistēma
Spiedes stiprība	13.9 N/mm ²
Liekuma stiepes izturība	4.8 N/mm ²
Cietās javas sagatavotās masas blīvums	1.58 kg/dm ³
Uzklāšanas laiks 20 °C temperatūrā	20-30 min.
Uzklāšanas temperatūra	> no 0 °C līdz 30 °C Pie zemākas temperatūras lēnāka sacietēšana. Pie augstākas temperatūras ātrāka sacietēšana.
Virsmas lietošanas atsākšana pie 20 °C temperatūras	Virsmas izmantošana pēc 24 stundām - var staigāt gājēji, pēc 6 dienām - braukt transportlīdzekļi.
Ūdens caurlaidība	Liela caurlaidība, atkarībā no daļiņu lieluma
Uzglabāšanas laiks	24 mēneši
Uzglabāšana	Sargāt no sala, glabāt sausumā

	Aptuvenais patēriņš uz 1,5 m² 30 mm dziļai virsmai: Gājēju slodze: piem., dārza celiņi, puķu dobes, aizsargjoslas vai koku dobe 3 kg produkts ROMPOX® - PROFI-DEKO + 75 kg grants/šķembas ar daļiņu izmēru aptuveni 2-5 mm			
Piemēri: Saistvielas patēriņš grants stiprināšanai uz m².				
Materiāls	Blīvums	Minimālais dziļums	Grants/šķembu daudzums	Saistvielas daudzums
2-5 mm granīta šķembas	1 720 kg/m ³	3 cm	52 kg	2,1 kg
4-8 mm šķembas	1 360 kg/m ³	3 cm	41 kg	1,6 kg
8-11 mm šķembas	1 420 kg/m ³	3 cm	43 kg	1,7 kg
12-16 mm apaļās šķembas	1 580 kg/m ³	5 cm	79 kg	2,4 kg
16-22 mm šķembas	1 480 kg/m ³	7 cm	104 kg	3,1 kg
32-45 mm apaļās šķembas	1 620 kg/m ³	15 cm	243 kg	7,3 kg

	Aptuvenais patēriņš uz 0,7 m² 50 mm dziļai virsmai: Viegla satiksmes slodze līdz 3 t, t.i., privāti izmantojami piebraucamie ceļi vai autostāvvietas. 3 kg produkts ROMPOX® - PROFI-DEKO + 50 kg grants/šķembas ar daļiņu izmēru no aptuveni 2-5 mm līdz 4-8 mm			
Uzklājiet tikai uz nepiesārņotas, ūdenscaurlaidīgas gultnes un pamatnes. Mēs iesakām ROMPOX® - TRASS-BED kā pamatnes javu. Uzreiz pēc virsmas sacietēšanas vēlams uz akmeņu virsmas uzklāt neatšķaidītu ROMPOX® - PROFI-DEKO saistvielu, izmantojot otu vai rullīti. Tas nodrošina vēl labāku virsmas izturību. Aptuvenais patēriņš 200-300 g/m ² .				
Piemēri: Saistvielas patēriņš grants stiprināšanai uz m².				
Materiāls	Blīvums	Minimālais dziļums	Grants/šķembu daudzums	Saistvielas
2-5 mm granīta šķembas	1 720 kg/m ³	5 cm	86 kg	5,2 kg
4-8 mm šķembas	1 360 kg/m ³	5 cm	68 kg	4,1 kg



PIEZĪMES

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izmaksas ir aptuvenas. Būvniecībā izmantotie materiāli ir subjektīvi, tāpēc to izmantotās summas var atšķirties. Pēc virsmu sablīvēšanas samazinās apjoms, tad pieaug arī izmaksas.

Piezīme par virsmas biežumu:

Virsmai jābūt trīs reizes dziļākai nekā lielākajai šķembas daļiņai. Var izmantot tikai mazgātas un žāvētas šķembas.

Šajā materiālā drukātā informācija ir balstīta uz pārbaudēm, zinātni un praksi. Attēli ir reprezentatīvi. Derīgs no 2022. maija. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas.

Sekojiet mums:



Konsultācijām

+37127773368

ROMEX